HILCO AISi12





AWS A5.10: ER 4047

Schweißpositionen:

EN ISO 18273: S AI 4047A / AISi12(A)

Art des Drahts:

WIG-Massivdraht

Strom:

Schutzgas: 11-13

AlSi12 ist unser Aluminium-Draht für das WIG-Schweißen aller Arten von Al-Gussstücken und Anwendungen, bei denen es auf hohe Farbgleichheit zum Grundwerkstoff ankommt. Zu den typischen Anwendungen gehören das Reparatur-, Auftrags- und Konstruktionsschweißen von Fensterrahmen, Alu-Röhren, Möbeln, Aluminium-Gussstücken, Motorblöcken und Autoteilen. In Verbindung mit Wolframelektroden Typ WP zu verwenden.

Zu schweißende Grundwerkstoffe:

 Aluminium-Si-Gusslegierungen bis 12 % Si-Gehalt: G-AlSi 12 (Cu), G-AlSi 10 Mg (Cu), G-AlSi 6 Cu 4

Anwendungen:

- Allgemeine Fertigung und Konstruktion (Aluminium-Grundwerkstoffe)
- Reparatur und Instandhaltung

Chemische Zusammensetzung, Gew.-% Schweißgut – Richtwerte:

| | torring and an interest and great the common gate and the common g | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|------|--|--|--|
| Mn | Si | Fe | Cu | Al | | | |
| ≤ 0,15 | 12,0 | ≤ 0,60 | ≤ 0,30 | Rest | | | |

Mechanische Gütewerte. Schweißgut - Richtwerte:

| moonamoono outonorto, commonogat racintmortor | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Zustand | 0,2-%-Dehngrenze MPa | Zugfestigkeit MPa | Bruchdehnung A₅ in % (L₀=5d) | Physikalische Eige | enschaften | | | | |
| Schweißzustand | ≥ 60 | ≥ 130 | ≥ 5 | Schmelzbereich 573 °C bis 585 °C | Dichte 2,65 g/cm ³ | | | | |

Lieferformen:

| Ø mm | Länge mm | Gewicht/Gebinde in kg |
|---------|-------------|--------------------------|
| 1,6 | 1000 | 5 |
| 2,0 | 1000 | 5 |
| 2,4 | 1000 | 5 |
| 3,2 | 1000 | 5 |

F-13. HILCO AlSi12 (TIG)

Rev. 07