

Anwendung	Metall auf Metall	Schweißzusatz	Hartlöt- flussmittel	Arbeits- temp. °C
Wasser- und Gasinstallation	Kupfer Kupfer	L-Ag 2P	Silberlötflussmittel	710
	Kupfer Kupfer	L-Ag 45 Sn	Silberlötflussmittel	670
Kältegeräte ohne Ammoniak	Kupfer Kupfer	L-Ag 5P	-	710
	Kupfer Zinnbronze	L-Ag 15P	Silberlötflussmittel	710
Heizungsinstallation	Kupfer Zinnbronze	L-Ag 2P	Silberlötflussmittel	710
Wärmetauscher, Ölkühler, Klimaanlagen, Gasbrenner, Kessel	Kupfer Kupfer	L-Ag 2P	-	710
Instrumententeile	Kupfer Kupfer	L-Ag 2P	-	710
	Kupfer Kupfer	L-Ag 5P	-	710
	Messing Kupfer	L-Ag 15P	-	650
Trinkwasserberührte Teile	Nichtrostend Nichtrostend	L-Ag 55 Sn	Silberlötflussmittel	650
	Nichtrostend Kupfer	L-Ag 45 Sn	Silberlötflussmittel	670
	Nichtrostend Messing	L-Ag 45 Sn	Silberlötflussmittel	670
Heiz-, Kühl- und Küchengeräte für den Gebrauch im Haus	Kupfer Kupfer	L-Ag 2P	-	710
	Kupfer Kupfer	L-Ag 5P	-	710
	Kupfer Kupfer	L-Ag 15P	-	710
	Messing Messing	L-Ag 34 Sn	Silberlötflussmittel	710
	Messing Kupfer	L-Ag 45 Sn	Silberlötflussmittel	670
	Messing Nichtrostend	L-Ag 45 Sn	Silberlötflussmittel	670
Röhrenförmige Möbel und Campinggasgeräte	Nichtrostend Nichtrostend	L-Ag 55 Sn	Silberlötflussmittel	650
	Nichtrostend Kupfer	L-Ag 55 Sn	Silberlötflussmittel	650