






AWS A5.5: E 9018-B3 H4 EN ISO 3580-A: E Cr Mo 2 B 32 H5

Tipo de revestimiento:

Básico





Posiciones de soldadura:



B20CrMo es nuestro electrodo con revestimiento básico de bajo hidrógeno (H_{DM} < 5 ml. / 100 gr. aporte depositado) para soldadura de acero de grano fino de baja aleación y de acero resistente al efecto creep como el 10CrMo9, cuya temperatura máxima de trabajo no deberá superar los 600°C. Las aplicaciones típicas incluyen la construcción de recipientes a presión, calderas y cañerías. B20CrMo se suelda preferentemente con CC; para pasadas de raíz y soldaduras con poca separación se recomienda polaridad CC.

Materiales base a soldarse:

- Acero para calderas 10CrMo9.10, A335 Grade P22, 10CrSiMoV7 (1.8075), G17CrMo9.10 (1.7379)
- Aceros tratables con calor con resistencia tensil de hasta 980 MPa
- Carbocementación y aceros para nitruración

Aplicaciones:

- Generadores de energía
- Industria de petróleo y gas
- Reparación y mantenimiento
- Industria de elaboración

Composición química peso % metal de soldadura – estándar:

С	Mn	Si	S	Р	Cr	Мо
0,06	0,8	0,6	0,010	0,015	2,3	1,0

Propiedades mecánicas, metal de soldadura - estándar:

Condición	0,2% Punto cedente	Resistencia tensil	Elongación	Valores de impacto
	MPa	MPa	Lo=5d - %	ISO-V J
Distensionado	530	650	22	-10°C 90 20°C 150

Notes: condición de distensionado 695°C / 1 h. - el precalentamiento, la temperatura intermedia y el TCPS son esenciales para obtener las propiedades como se indican. Precalentado recomendado 200-300°C,TCPS 690-750°C.

Embalaje v soldadura:

Diám. mm.	Longitud mm.	Peso (kg.) 1000 pzas.	Corriente A
3,2	350	37,6	120-130
4,0	350	56,7	140-150

Rev. 07

C-03. HILCO B20CrMo