

Tipo de varilla:

Varilla OAW (revestido con fundente)

Gas protector:

Oxiacetileno

Posiciones de soldadura:

Bronze F es nuestra varilla de bronce revestido con fundente para braseado de bajo humo para unir y recubrir acero, bronce, hierro fundido gris y maleable, aleaciones de níquel y níquel, aleaciones de cobre y cobre. Bronze F genera juntas sin porosidad, del mismo color que el bronce. Gracias a su núcleo interno, no es necesario el uso adicional de fundentes.

Materiales base a soldarse:

- Uniones similares y disímiles

Aplicaciones

- Altamar y construcción naval
- Fabricación y construcción en general
- Reparación y mantenimiento
- Industria de transporte y elevado
- Industria de elaboración

Composición química peso % metal de soldadura-estándar:

Mn	Si	Sn	Cu	Zn
0,25	0,10	1,00	58,00	Bal.

Rango de fusión

°C

910-995

Embalaje:

Diám. mm.	Longitud mm.	Peso (kgs) 1000 pzas.
2,0	500	2,5
2,5	500	2,5
3,0	500	2,5