

Type draad:

Beklede staaf voor oxy-acetyleen lassen
(bekleed met flux)

Beschermgas:

Oxy-acetyleen

Lasposities:



Bronze F is onze met flux beklede bronzen hardsoldeerstaaf voor het verbinden en oplassen van staal, koper en koperlegeringen, messing, grijs en smeedbaar gietijzer, nikkel en nikkellegeringen. Bronze F produceert naden zonder poriën die qua kleur overeenkomen met messing. De fluxbekleding maakt aanvullende hardsoldeerfluxen overbodig.

Te lassen basismaterialen:

- Verbinden van gelijksoortige en ongelijksoortige materialen

Toepassingen:

- Scheepsbouw en offshore
- Algemene productie en constructie
- Reparatie en onderhoud
- Transport en kranenbouw
- Verwerkingsindustrie

Chemische samenstelling, gewichtspercentage lasmetaal - typisch:

Mn	Si	Sn	Cu	Zn
0,25	0,10	1,00	58,00	Bal.

Smelttraject
°C

910 - 955

Verpakkingsgegevens:

Diameter in mm	Lengte in mm	Gewicht/verpakking in kg
2,0	500	2,5
2,5	500	2,5
3,0	500	2,5