



HILCO WOLFRAAMELEKTRODEN

Accessoires

Wolfraamelektroden worden gebruikt voor TIG-lassen en voor plasmalassen en -snijden. Voor een langere levensduur en betere boogontstekingseigenschappen zijn er tijdens de productie oxiden aan toegevoegd.

Type	Samenstelling			Kleur codering	Toepassing	Stroomsoort
	W	oxiden (%)	Gehalte			
WP AWS A5.12: EWP	Bal.	-	≤0,2	Groen	TIG-lassen van aluminium en aluminiumlegeringen	
WS 2 Witstar® AWS A5.12: EWG	Bal.	Zeldzame aarde	≤0,2	Turquoise	TIG-lassen van roestvast staal, laaggelegeerd staal, koper, koperlegeringen, aluminium en titanium Thoriumvrij!	 

Type	Standaardlengte 175 mm 10 stuks per verpakking			
	Ø 1,6 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,4 mm	Ø 3,2 mm
WP	•	•	•	•
WS 2 Witstar®	•	•	•	•